


Tinta acrílica de fino acabamento e alta durabilidade que proporciona um brilho lavável à pintura de ambientes externos e internos, sem abrir mão da economia.

INDICAÇÃO

Indicada para a pintura de ambientes internos e externos de alvenaria.

SECAGEM


A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



Ótima Cobertura



Excelente rendimento



Fácil aplicação



EMBALAGENS E RENDIMENTO ACABADO

3,6L: 14 m² | 15L: 58 m²

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

23 CORES

ACABAMENTO

SEMIBRILHO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, conforme norma ABNT NBR 13245.

FAZENDO A APLICAÇÃO

Para aplicar, use:  Pincel ou Trincha  Rolo de lã  Airless

DILUIÇÃO

(Até 20% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de água. Ex.: Adicione até 200 ml de água para cada 1 litro de tinta



 **NÚMERO DE DEMAOS** **2 a 4**

*Normalmente, com duas a quatro demãos consegue-se um excelente resultado, porém, dependendo do tipo, estado e cor da superfície, pode ser necessária a aplicação de mais demãos.

PRECAUÇÕES

- Para obter a garantia e os melhores resultados utilize sempre os produtos HIDRACOR, desde a preparação das superfícies até o acabamento final.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias.
- Mantenha fora do alcance de crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Evite a liberação para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos.
- Atenção: Provoca irritação moderada à pele. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Provoca irritação ocular grave. Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Polímeros acrílicos modificados, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, coalescentes, biocidas não metálicos e água.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.5.9 e em conformidade com a ABNT NBR 15079-2.

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%): ≥ 35
- Viscosidade (ku): 95 – 105
- VOC (g/L): <100
- Peso Específico (g/cm³): 1,15 – 1,25

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade indicada na embalagem (Fechada e sem uso)

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

