



É um esmalte à base de resina alquídica, de fácil aplicação, secagem rápida e boa cobertura.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de madeira, metal e alvenaria.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



SECAÇÃO

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

30 min Ao toque **2 a 4h** Entre demãos **8 a 10h** Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

STANDARD

NÚMERO DE CORES

18 CORES PRONTAS

ACABAMENTO

ALTO-BRILHO

COMO APLICAR


PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

SUPERFÍCIES COM	O QUE FAZER
Madeira nova, sem acabamento	Lixe a superfície para eliminar as farpas e limpe a poeira com um pano umedecido com AGUARRÁS OU THINNER HIDRACOR. Se necessário, repare com MASSA PARA MADEIRA HIDRACOR. Lixe e remova o pó. Aplique e 1 a 2 demãos de FUNDO BRANCO NIVELADOR HIDRACOR. Lixe, remova o pó e aplique o esmalte HIDRA MAIS HIDRACOR.
Madeira de repintura, com acabamento	Lixe a superfície e limpe o pó com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIDRACOR. Se necessário, repita a preparação de superfície para madeira nova e aplique o esmalte HIDRA MAIS HIDRACOR.
Metal ferroso novo, sem acabamento	Lixe a superfície e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIDRACOR. Aplicar de 1 a 2 demãos de fundo anticorrosivo HFER HIDRACOR. Se necessário, lixe e limpe novamente e aplique o esmalte HIDRA MAIS HIDRACOR.
Metal não ferroso (galvanizado) sem acabamento	Lixe a superfície e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIDRACOR. Aplicar de 1 a 2 demãos de FUNDO PARA GALVANIZADO HIDRACOR promotor de aderência. Se necessário, lixe e limpe novamente e aplique o esmalte HIDRA MAIS HIDRACOR.
Metal ferroso de repintura, com acabamento	Lixe a superfície até eliminar o brilho e limpe com um pano umedecido com AGUARRÁS ou THINNER HIDRACOR. Repita o mesmo tratamento para metal ferroso novo e aplique o esmalte HIDRA MAIS HIDRACOR.
Metal oxidado, enferrujado	Elimine toda a oxidação com lixa e/ou escova de aço. Repita o mesmo tratamento para metal ferroso novo.
Partes molhadas	Lave com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar por 6 horas e enxágue bem. Aguardar a secagem.
Superfícies com gordura ou graxa	Passar um pano embebido com AGUARRÁS ou THINNER HIDRACOR até retirar toda a gordura.
Superfície com umidade	Identifique a origem da umidade e trate de maneira adequada.
Alvenaria	Para aplicações sobre MASSA CORRIDA, utilize como fundo SELADOR INCOLOR; sobre MASSA ACRÍLICA, utilize como fundo SELADOR ACRÍLICO. Obs.: Só aplicar após 28 dias de cura do reboco.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



DILUIÇÃO

(Até 20% de diluição)

Aplicação com pincel ou rolo de espuma

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de Aguarrás Hidracor. Ex.: Adicione até 200 ml de solvente ou aguarrás para cada 1 litro de esmalte.



Uso de Pistola

Dilua com 30% de THINNER HIDRACOR por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kg/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².

NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis.
- Provoca irritação à pele.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar defeitos genéticos.
- Pode provocar câncer.
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Mantenha afastado de calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes.
- Não fume.
- Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.
- Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Em caso de incêndio: Para a extinção do dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15494.

**TIPO
4.2.1.4**

ESPECIFICAÇÃO

- VOC (g/L) < 600
- Viscosidade (Ku) 70 - 80
- Peso Específico (g/cm³) 0,87 - 1,03

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.

(Fechada e sem uso).

*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

